

Aqua-Fix PRO (weiß, transparent, blau, grau, beige, schwarz)

FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN

Zum abdichten und befestigen. Aqua-Fix PRO kombiniert Ästhetik, Leistung und Vielseitigkeit. Mit diesem MS-Polymer können selbst auf feuchten Oberflächen und unter Wasser Fugen abgedichtet und ohne Bohren Gewichte bis zu 20 kg/ cm2 befestigt werden.

- Für alle Materialien
- Dichten & Befestigen
- Mehrzweckanwendung
- Sehr hohe Klebkraft
- Elastisch und geruchsneutral
- Überstreichbar mit Acrylfarbe
- Gute Witterungs-, Alterungs- und UV- Beständigkeit
- Keine Schimmelpilzentwicklung



Technische Daten

Spezifikationen	Merkmale
Hautbildung	Nach ca. 15 min,
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +50°C
Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis +90°C
Durchhärtung	2-3mm am Tag
Widerstandsfähigkeit	Gute Beständigkeit gegen behandeltes Poolwasser, Witterung und Alterung und UV-Strahlen

Anwendung

Gebrauchsanweisung

Die Haftflächen sollten, wenn möglich, sauber und fettfrei sein. Eventuelles Nachglätten muss vor der Hautbildung erfolgen. Zum Abdichten alte Dichtungen, wenn möglich, mit Silikonlöser entfernen. Ränder mit Klebeband abgrenzen, Spitze abschneiden, Düse aufschrauben und je nach Querschnitt der Fugendichtung Düse anschneiden, mit Pistole auftragen. Innerhalb 15 min nachglätten, Kleberänder entfernen und trocknen lassen. Zum Befestigen die Dichtmasse linear oder im Zick-Zack nicht zu dick auftragen und den zu befestigenden Gegenstand anbringen und einige Minuten fest andrücken. Schwere Gegenstände zusätzlich unterstützen! Materialreste mit Aceton oder Spiritus entfernen.

Anwendungsgebiete

- Ausführung wasserdichter transparenter Fugendichtungen an und in wasserbefüllten Pools, Badewannen, in Duschbereichen, an Waschbecken oder Spülbecken.
- Befestigung von Ablagen, Spiegeln, Handtuchhaltern, Fußleisten, Zierleisten, Haken.
- Anfertigung von Mosaiken: Zum Verkleben und transparenten Abdichten Glas auf Glas, Steingut, Email.
- Perfekte Haftung auf Kunststoffen, Email, Steingut, Glas, Holz, Stahl, Beton, PVC, Edelstahl, Plexiglas, Keramik, melaminbeschichtete Oberflächen.
- Auch geeignet für rahmenlose Duschkabinen

Hinweis:

Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

Haltbarkeit & Lagerung

18 Monate im original verschlossenem Gebinde kühl und trocken gelagert haltbar.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Ergebnis der in unseren Labors durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, bestehender Qualitätsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, vor dem Gebrauch Prüfungen unter tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen. Das vorliegende Dokument kann in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Produkte bzw. unseres Wissensstands ohne weitere Vorankündigung geändert werden. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Anwendung zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt.